

MULTIPLAST® 40

Conforme à la norme NF
EN 934-2 tab. 1 et 2

Plastifiant réducteur d'eau

Présentation :

LE MULTIPLAST® 40 est un plastifiant réducteur d'eau liquide, facilite le pompage et les opérations de la finition de béton ainsi que d'obtenir un long maintien même par temps chaud

LE MULTIPLAST® 40 permet d'obtenir un retard de prise en augmentant le dosage normale d'utilisation pour un béton à performance élevé

Domain d'application :

- ✚ BPE
- ✚ Tous types de ciment
- ✚ Béton précontrainte
- ✚ Béton pré fabriqué
- ✚ Béton pompé

Propriétés :

LE MULTIPLAST® 40 améliore les caractéristiques du béton à l'état frais et à l'état durci

A l'état frais	A l'état durci
<ul style="list-style-type: none"> • Eviter la ségrégation • Il augmente l'ouvrabilité à E\C égale 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter les résistances mécaniques • Augmenter la densité • Diminuer la porosité • Augmenter la durabilité

Caractéristiques et spécifications :

Couleur : brun foncé
Aspect : liquide

Densité 1.18 g/cm³ ± 0,02
pH : 8± 0,02
Extrait sec : 39±1.5%
Teneur en chlore <0.1%

Mode d'emploi :

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber , Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com |



LE MULTIPLAST® 40 est introduit dans la 2eme partie de l'eau de gâchage lors du malaxage.

Dosage :

La plage de dosage recommandé est de 0.20 à 1.20% du poids du ciment

Conditionnement et stockage :

LE MULTIPLAST® 40 est conditionnée dans :

- ✚ Cubitenaire de 1200 kg
- ✚ Fût de 250 kg
- ✚ Selon le besoin de client.

Conservation :

LE MULTIPLAST® 40 est conservé pendant 03 ans dans son emballage d'origine dans des conditions de température supérieure à 5°C.

Consommation :

Le dosage doit être déterminé à la centrale à béton selon les effets recherches.

Précaution d'emploi :

Manipulation non dangereuse, En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber ,Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com |